



WHAT CAN WE DO FOR YOU?

ООО «ЭЛАСТ-ПУ»

Адрес: 600026, г. Владимир,
ул. Гастелло, д. 21а
Телефон: +7(495) 849 28 74
E-mail: elastorder@mail.ru

ИНН: 3327324369; КПП: 332801001
Расчетный счет №40702810740200004325
БИК: 044525225
Факс: +7(495) 983 15 74
ИТ: www.elast-pu.ru

ГРУНТОВКА ЭЛАСТЭКС-002

ТУ 2332-031-78561751-2012

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Грунт «ЭЛАСТЭКС-002» представляет собой готовый к применению однокомпонентный предполимер на основе дифенилметандиизоцианата.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение грунта «ЭЛАСТЭКС-002» позволяет избежать абразивоструйной, термоабразивной и других дорогостоящих операций по очистке металлических поверхностей крупногабаритных сооружений, в полевых условиях, в труднодоступных местах металлоконструкций в сборе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

«ЭЛАСТЭКС-002» является праймером (промотором адгезии) для предварительной обработки металлических поверхностей перед нанесением на них лицевых защитных покрытий на основе полиуретанов и полимочевины с целью улучшения сцепления полимерных покрытий с металлом. Отверждается влагой воздуха. Обладает высокой проникающей способностью. Содержит активные соединения с высокой адгезией к обрабатываемой поверхности углеродистой или нержавеющей стали, обеспечивающие активацию, гидрофобизацию и надежное смачивание поверхности быстро полимеризующимся лицевым покрытием, а также химическое связывание следов влаги как на поверхности и в микропорах металла, так и в толще продуктов коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель компонентов	ЭЛАСТЭКС-002
Внешний вид	Прозрачная жидкость желтого цвета. Допускается помутнение и небольшой осадок
Плотность при 20°C, г/см3	0,85-0,90
Вязкость условная по ВЗ-246 (сопло 2 мм) при 20°C, с	40-45
Время высыхания до степени 3, час, не менее	2
Прочность сцепления напыляемого полимочевинного покрытия со сталью, МПа, не менее	4,0 (без грунтовки 2,0)

Условия нанесения

Условия нанесения	Эластэкс-002
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Влажность основания	на 3°C выше измеренной точки росы
Относительная влажность воздуха	до 70%
Недопустимо выпадение росы	

РАСХОД

Состав смеси	Расход на м ²
Эластэкс-002, гр	100

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Рекомендуемая температура основания и окружающего воздуха не ниже 0°C. При 20°C обработанная праймером поверхность выглядит сухой (матовой) уже через 30 минут, однако наносить слой основного покрывного материала следует не ранее, чем через 1 час после нанесения «ЭЛАСТЭКС-002». Максимальный рекомендуемый интервал составляет одни сутки. При снижении температуры на каждые 10°C минимальное время между нанесением праймера и финишного покрытия увеличивается примерно в 2 раза.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К РАБОТЕ

Грунт «ЭЛАСТЭКС-002» поставляется готовым к применению. Образование осадка на дне и стенках тары не оказывается на качестве продукта. Грунт «ЭЛАСТЭКС-002» наносится тонким слоем с помощью мягкой кисти, нейлонового или мехового валика с коротким ворсом или методом распыления. Расход материала за один проход не более 100г/кв.м.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Перед использованием грунта «ЭЛАСТЭКС-002» на металлическую поверхность сварные соединения необходимо очистить от сварочного шлака и слоеv окалины. Шлифованием удалить острые кромки, зубцы, сварные швы.

Удалить с поверхности смазку, краску и другие вещества.

В случае необходимости провести пескоструйную обработку поверхности. Для удаления органических загрязнений провести обезжиривание до степени 1 (ГОСТ 9.402) с помощью Уайт-спирита или Метилэтилкетона с помощью мягкой хлопчатобумажной или льняной ткани, не оставляющей на поверхности волокон.

ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- нейлоновый валик с коротким ворсом
- резиновый скребок
- шпатель

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

После окончания работ инструмент немедленно очистить с помощью органических растворителей (ксилол, сольвент, ацетон и др.). Отверждённый материал с инструмента удаляется только механически.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Композицию «ЭЛАСТЭКС-002» заливают в чистые сухие канистры либо другую тару по согласованию с заказчиком.

Композиция «ЭЛАСТЭКС-002» должна храниться в герметично закрытой упаковке в складских сухих помещениях исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до + 30°C.

Гарантийный срок хранения грунта «ЭЛАСТЭКС-002» - **12 месяцев** со дня изготовления при соблюдении потребителем установленных условий хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты. При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ЭКОЛОГИЯ

После полного отверждения монолитное покрытие на основе «ЭЛАСТЭКС-002» является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Юридические замечания

Информация, приведенная в настоящем документе, дана на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высыпается по запросу.